

ปามมาสติค สปีด โพรโมอร์

สีรองพื้นปูนฉาบเสร็จใหม่และปูนเก่าเสื่อมสภาพ สำหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะ: ผลิตภัณฑ์

สีรองพื้นปูนคุณภาพสูง ผลิตจากซูเปอร์อะครีลิคเรซินชนิดพิเศษ ใช้สำหรับรองพื้นบนพื้นผิวปูนทุกชนิด ทั้งปูนฉาบเสร็จใหม่และปูนเก่าเสื่อมสภาพ กระเบื้องแผ่นเรียบต่างๆ และไม้ฝา(ไฟเบอร์ซีเมนต์) ทาได้ทั้งบริเวณผนังภายนอกและภายในอาคาร

คุณสมบัติ

- ทาทับปูนฉาบเสร็จใหม่ได้ทันที หลังทิ้งให้แห้งเพียง 2 วัน
- ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันคราบเกลือ และต่างในปูน แม้สภาพความชื้นสูง
- ป้องกันสีลอกกล่อนและโป่งพอง
- แทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดี และเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของสีทับหน้าได้ดีกว่าสีรองพื้นทั่วไป
- กลบรอยร้าว ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ปราศจากสารตะกั่ว และปรอท

ข้อมูลทางเทคนิค

เฉดสี	ขาวด้าน
ความถ่วงจำเพาะ	1.25 – 1.28 โดยเฉลี่ย
ปริมาตรของเนื้อสี	40% โดยเฉลี่ย
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้งต่อเที่ยว	40 ไมครอน
เนื้อที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎีต่อเที่ยว	35-40 ตารางเมตร/แกลลอน*
แห้งสัมผัสได้	15 นาที
เวลาน้อยที่สุดก่อนทาทับ	4 ชั่วโมง
เวลามากที่สุดก่อนทาทับ	ไม่จำกัด
ระดับความเงา	ด้าน
อายุการเก็บรักษา	2 ปี (ไม่เปิดฝา)
จุดวาบไฟ	> 32°C

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวใหม่ : ทิ้งผนังให้แห้งสนิท และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ถ้ามีรอยแตกร้าวให้อุดโป๊วด้วย PAMMASTIC ACRYLIC FILLER หรือ PAMMASTIC 302 ACRYLIC SEALANT
- พื้นผิวเก่า : ขัดล้างเสี้ยนที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างและทาทับด้วย PAMMASTIC FUNGUS KILL ถ้ามีรอยแตกร้าวให้อุดโป๊วด้วย PAMMASTIC ACRYLIC FILLER หรือ PAMMASTIC 302 ACRYLIC SEALANT

ระบบการสี

รองพื้น : ทา 1 เที่ยวที่ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง 40 ไมครอน หรือในอัตราการใช้สี ระหว่าง 35-40 ตารางเมตรต่อแกลลอน

ข้อมูลการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	ปืนพ่นไร้อากาศ	ปืนพ่นธรรมดา	แปรง / ลูกกลิ้ง
การปรับความชื้น	-	ไม่ต้องผสม หากต้องการปรับความชื้นให้ผสมด้วย ทินเนอร์ พี 20-05	-
ปริมาณของทินเนอร์	-	-	-
ขนาดของรูพ่น	-	-	-
แรงดันของเครื่องพ่น	-	-	-
ตัวทำละลายสำหรับใช้ล้างทำความสะอาด	ทินเนอร์ พี 20-05	ทินเนอร์ พี 20-05	ทินเนอร์ พี 20-05

ข้อมูลความปลอดภัย

เก็บรักษาให้ห่างจากเปลวไฟหรือบริเวณที่มีความร้อนสูงมาก บริเวณที่ใช้สีควรจะมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งาน อย่าทิ้งลงในท่อระบายน้ำ เก็บให้พ้นมือเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ถ้าสีเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง

การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง เพื่อแนะนำการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

*เนื้อที่ที่ปกคลุมได้ทางภาคปฏิบัติขึ้นอยู่กับสภาพและรูปลักษณะของพื้นผิว วิธีการใช้งาน และความชำนาญของผู้ใช้ รวมถึงสภาวะของการทำงานและภูมิอากาศ โดยปกติทั่วไปจะกำหนดไว้ในระดับประมาณ 80% ของเนื้อที่ที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎี

