น้ำยารองพื้นปูนเก่า เอ็กซ์ตร้าปาม

EXTRAPAM

น้ำยารองพื้นปูนเก่า สำหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

น้ำยารองพื้นปูนเก่า เสริมการยึดเกาะอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ แผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป และพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

คุณสมบัติ

- เสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
- กำจัดเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการดูดซึมของพื้นผิว
- ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน ทนทานต่อด่างจากปูนได้ดีเยี่ยม

ข้อมูลทางเทคนิค

เฉดสี	ใส
ความถ่วงจำเพาะ	0.8 โดยเฉลี่ย
ปริมาตรของเนื้อสี	18% โดยเฉลี่ย
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้งต่อเที่ยว	15-20 ไมครอน
เนื้อที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎีต่อเที่ยว	30-35 ตารางเมตร/แกลลอน*
แห้งสัมผัสได้	1 ชั่วโมง
เวลาน้อยที่สุดก่อนทาทับ	2 ชั่วโมง
เวลามากที่สุดก่อนทาทับ	ไม่จำกัด
ระดับความเงา	เงาน้อย
อายุการเก็บรักษา	5 ปี (ไม่เปิดฝา)
จุดวาบไฟ	32°C

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างและทาทับด้วย PAMMASTIC FUNGUS KILL ถ้ามีรอยแตกร้าวให้อุดโป๊วด้วย PAMMASTIC ACRYLIC FILLER หรือ PAMMASTIC 302 ACRYLIC SEALANT

ระบบการทาสี

รองพื้น : ทา 1 เที่ยวที่ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง 15-20 ไมครอน หรือในอัตราการใช้สี ระหว่าง 30-35 ตารางเมตรต่อแกลลอน

ข้อมูลการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	ปืนพ่นไร้อากาศ	ปืนพ่นธรรมดา	แปรง / ลูกกลิ้ง
การปรับความข้น	ไม่แนะนำให้ใช้	ไม่แนะนำให้ใช้	ไม่แนะนำให้ใช้
ปริมาณของทินเนอร์	-	-	-
ขนาดของรูพ่น	-	-	-
แรงดันของเครื่องพ่น	-	-	-
ตัวทำละลายสำหรับใช้ล้างทำความสะอาด	-	-	ทินเนอร์ พี 20-05

ข้อมูลความปลอดภัย

เก็บรักษาให้ห่างจากเปลวไฟหรือบริเวณที่มีความร้อนสูงมาก บริเวณที่ใช้สีควรจะมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งาน อย่าทิ้งลงในท่อระบายน้ำ เก็บให้พ้นมือเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ถ้าสีเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง เพื่อแนะนำการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

*เนื้อที่ที่ปกคลุมได้ทางภาคปฏิบัติขึ้นอยู่กับสภาพและรูปลักษณะของพื้นผิว วิธีการใช้งาน และความชำนาญของผู้ใช้ รวมถึงสภาวะของการทำงานและภูมิอากาศ โดยปกติทั่วไปจะกำหนดไว้ในระดับประมาณ 80% ของเนื้อที่ที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎี

บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด 42 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-398-9858 โทรสาร 02-398-9857 www.britishpaints.net