ปามมาสติก อีซี่คลีน

PAMMASTIC
The Sign of British Paints

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายใน

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% เกรดซุปเปอร์พรีเมี่ยม ผสมสารซิลเวอร์นาโนและไบโอคลีนแน็ค เหมาะสำหรับพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ แผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป และพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

คุณสมบัติ

- ผสมสารซิลเวอร์นาโน และไบโอคลีนแน็ค ช่วยป้องกันและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัสบนฟิล์มสี
- คราบสกปรกเกาะติดได้ยาก และเช็ดล้างออกง่าย
- ประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม และทนทานต่อการขัดถู
- ป้องกันคราบน้ำ และน้ำมัน
- Low VOC ปลอดกลิ่นฉุน
- ปราศจากสารตะกั่ว และปรอท

ข้อมูลทางเทคนิค

เฉดสี	ตามแคตตาล็อกเฉดสี
ความถ่วงจำเพาะ	1.30 โดยเฉลี่ย
ปริมาตรของเนื้อสี	36% โดยเฉลี่ย
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้งต่อเที่ยว	35 ไมครอน
เนื้อที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎีต่อเที่ยว	35-38 ตารางเมตร/แกลลอน*
แห้งสัมผัสได้	30 นาที
เวลาน้อยที่สุดก่อนทาทับ	2 ชั่วโมง
เวลามากที่สุดก่อนทาทับ	ไม่จำกัด
ระดับความเงา	กึ่งเงา , ด้าน
อายุการเก็บรักษา	5 ปี (ไม่เปิดฝา)
จุดวาบไฟ	> 65 °C

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : ทิ้งผนังให้แห้งสนิท และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ถ้ามีรอยแตกร้าวให้อุดโป๊วด้วย PAMMASTIC ACRYLIC FILLER หรือ PAMMASTIC 302 ACRYLIC SEALANT

พื้นผิวเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างและทาทับด้วย PAMMASTIC FUNGUS KILL ถ้ามีรอยแตกร้าวให้อุดโป๊วด้วย PAMMASTIC ACRYLIC FILLER หรือ PAMMASTIC 302 ACRYLIC SEALANT

ระบบการทาสี

พื้นผิวใหม่ :	รองพื้น	สีรองพื้นปูนใหม่ ไพร์มไลม์	1 x 35	ไมครอน
	ทับหน้า	สีปามมาสติก อีซี่คลีน	2 x 35	ไมครอน
พื้นผิวเก่า :	รองพื้น	น้ำยารองพื้นปูนเก่า คลีน ไพร์เมอร์	1 x 20	ไมครอน
		(หรือ) น้ำยารองพื้นปูนเก่า เพอร์มาบอนด์	1 x 20	ไมครอน
	ทับหน้า	สีปามมาสติก อีซี่คลีน	2 x 35	ไมครอน

ข้อมูลการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	ปืนพ่นไร้อากาศ	ปืนพ่นธรรมดา	แปรง / ลูกกลิ้ง
การปรับความข้น	น้ำสะอาด	น้ำสะอาด	น้ำสะอาด
ปริมาณของน้ำสะอาด	5 - 15%	5 - 15%	5 - 15%
ขนาดของรูพ่น	0.018 - 0.021 นิ้ว	1.8 - 2.0 มม.	-
แรงดันของเครื่องพ่น	150 - 180 atm	3 - 4 atm	-
ตัวทำละลายสำหรับใช้ล้างทำความสะอาด	น้ำสะอาด	น้ำสะอาด	น้ำสะอาด

ข้อมูลความปลอดภัย

เก็บรักษาให้ห่างจากเปลวไฟหรือบริเวณที่มีความร้อนสูงมาก บริเวณที่ใช้สีควรจะมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งาน อย่าทิ้งลงในท่อระบายน้ำ เก็บให้พ้นมือเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ถ้าสีเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง เพื่อแนะนำการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

*เนื้อที่ที่ปกคลุมได้ทางภาคปฏิบัติขึ้นอยู่กับสภาพและรูปลักษณะของพื้นผิว วิธีการใช้งาน และความชำนาญของผู้ใช้ รวมถึงสภาวะของการทำงานและภูมิอากาศ โดยปกติทั่วไปจะกำหนดไว้ในระดับประมาณ 80% ของเนื้อที่ที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎี

มอก. 2321-2549

TGL-4-R3-08

บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด 42 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-398-9858 โทรสาร 02-398-9857 www.britishpaints.net

BRITISH PAINTS