ปามมาสติก วู้ดสเตน

PAMMASTIC
The Sign of British Paints

สีย้อมไม้ สำหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

สีย้อมไม้ชนิดโปร่งแสง ผลิตจากเรซิ่นคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานไม้ทุกประเภท เช่น ระเบียง ฝาผนัง วงกบ เชิงชาย ประตู หน้าต่าง จั่วบ้าน ไม้ระแนง เฟอร์นิเจอร์สนาม ฯลฯ

คุณสมบัติ

- ฟิล์มสีโปร่งแสง เห็นลายไม้ได้ชัดเจน
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มสียืดหดตัวตามเนื้อไม้
- ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้
- ป้องกันแสงแดด และรังสี UV
- ป้องกันปลวก มอด แมลงและเชื้อรา
- ปราศจากสารโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด Cr, Cd, Ba, Hg, As, Se, Sb, Pb

ข้อมูลทางเทคนิค

เฉดสี	ตามแคตตาล็อกเฉดสี
ความถ่วงจำเพาะ	0.95 โดยเฉลี่ย
ปริมาตรของเนื้อสี	40% โดยเฉลี่ย
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้งต่อเที่ยว	20-30 ไมครอน
เนื้อที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎีต่อเที่ยว	60-70 ตารางเมตร/แกลลอน*
แห้งสัมผัสได้	3-4 ชั่วโมง
เวลาน้อยที่สุดก่อนทาทับ	4-6 ชั่วโมง
เวลามากที่สุดก่อนทาทับ	ไม่จำกัด
ระดับความเงา	เงา , กึ่งเงา , ด้าน
อายุการเก็บรักษา	2 ปี (ไม่เปิดฝา)
จุดวาบไฟ	32°C

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : ขัดเสี้ยนไม้ออกให้หมดด้วยกระดาษทราย ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก

พื้นผิวเก่า : หากฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพ ต้องลอกฟิล์มสีเดิมออกให้หมด และขัดด้วยกระดาษทราย จนถึงเนื้อไม้ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรก

ระบบการทาสี

ทับหน้า	ทาสีย้อมไม้ ปามมาสติก วู้ดสเตน จำนวน 3 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีทาชั้นแรกแห้งสนิทประมาณ 4-6 ชั่วโมง จึงทาทับเที่ยวถัดไป หากทาสีย้อมไม้เพียง 1-2 เที่ยว แล้วได้เฉดสีตามที่ต้องการ ควรทาสีย้อมไม้ชนิดใสทับหน้าเพิ่มอีก 1-2 เที่ยว ให้ครบ 3 เที่ยวเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องพื้นผิวไม้

ข้อมูลการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	ปืนพ่นไร้อากาศ	ปืนพ่นธรรมดา	แปรง / ลูกกลิ้ง
การปรับความข้น	ทินเนอร์ พี 20-05	ทินเนอร์ พี 20-05	ทินเนอร์ พี 20-05
ปริมาณของทินเนอร์	30 - 40%	30 - 40%	5 - 10%
ขนาดของรูพ่น	0.018 - 0.021 นิ้ว	1.8 - 2.0 มม.	-
แรงดันของเครื่องพ่น	165 atm	3 - 4 atm	-
ตัวทำละลายสำหรับใช้ล้างทำความสะอาด	ทินเนอร์ พี 20-05	ทินเนอร์ พี 20-05	ทินเนอร์ พี 20-05

ข้อมูลความปลอดภัย

เก็บรักษาให้ห่างจากเปลวไฟหรือบริเวณที่มีความร้อนสูงมาก บริเวณที่ใช้สีควรจะมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งาน อย่าทิ้งลงในท่อระบายน้ำ เก็บให้พ้นมือเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ถ้าสีเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง เพื่อแนะนำการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

*เนื้อที่ที่ปกคลุมได้ทางภาคปฏิบัติขึ้นอยู่กับสภาพและรูปลักษณะของพื้นผิว วิธีการใช้งาน และความชำนาญของผู้ใช้ รวมถึงสภาวะของการทำงานและภูมิอากาศ โดยปกติทั่วไปจะกำหนดไว้ในระดับประมาณ 80% ของเนื้อที่ที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎี

Lead & Mercury Free

บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด 42 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-398-9858 โทรสาร 02-398-9857 www.britishpaints.net

BRITISH PAINTS