ปามมาสติก ซุปเปอร์กลอส

PAMMASTIC
The Sign of British Paints

สีเคลือบเงา ซุปเปอร์กลอส สำหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

สีเคลือบเงาคุณภาพสูงทำจากสารอัลคิดเรซิ่น และผงสีคุณภาพเยี่ยม เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้และโลหะ

คุณสมบัติ

- ฟิล์มสีสวย เงางาม ไม่ซีดจาง ทาง่าย ลื่นแปรง
- ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราได้เป็นอย่างดี
- ไม่มีสารตะกั่ว และปรอท

ข้อมูลทางเทคนิค

เฉดสี	ตามแคตตาล็อกเฉดสี
ความถ่วงจำเพาะ	1.1 โดยเฉลี่ย
ปริมาตรของเนื้อสี	50% โดยเฉลี่ย
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้งต่อเที่ยว	35 ไมครอน
เนื้อที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎีต่อเที่ยว	50-55 ตารางเมตร/แกลลอน*
แห้งสัมผัสได้	2 ชั่วโมง
เวลาน้อยที่สุดก่อนทาทับ	6 ชั่วโมง
เวลามากที่สุดก่อนทาทับ	ไม่จำกัด
ระดับความเงา	เงามาก
อายุการเก็บรักษา	5 ปี (ไม่เปิดฝา)
จุดวาบไฟ	39°C

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ :	พื้นผิวโลหะ	ควรขัดสนิมออกให้หมดด้วยกระดาษทรายและล้างพื้นผิวให้สะอาดปราศจากคราบไข
	พื้นผิวไม้	ควรขัดให้เรียบ ไม่ให้มีขุยและเสี้ยนไม้ ทำความสะอาดและทิ้งให้แห้งสนิท
พื้นผิวเก่า :	พื้นผิวโลหะ / พื้นผิวไม้	พื้นผิวเก่ายังอยู่ในสภาพดีต้องขัดพื้นผิวเพื่อให้เกิดความหยาบ แต่ถ้าสีเสื่อมสภาพแล้วให้ขูดสีเดิมออก

ระบบการทาสี

พื้นผิวเหล็ก :	รองพื้น	สีรองพื้นแดงกันสนิม ปามมาสติก	1 x 30	ไมครอน
	ทับหน้า	สีเคลือบเงาปามมาสติก ซุปเปอร์กลอส	2 x 35	ไมครอน
พื้นผิวไม้ :	รองพื้น	สีรองพื้นปามมาสติกอลูมิเนียมวู้ดไพร์เมอร์	1 x 35	ไมครอน
	ทับหน้า	สีเคลือบเงาปามมาสติก ซุปเปอร์กลอส	2 x 35	ไมครอน

ข้อมูลการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	ปืนพ่นไร้อากาศ	ปืนพ่นธรรมดา	แปรง / ลูกกลิ้ง
การปรับความข้น	ทินเนอร์ พี 20-05	ทินเนอร์ พี 20-05	ทินเนอร์ พี 20-05
ปริมาณของทินเนอร์	5 - 10%	20 - 25%	0 - 5%
ขนาดของรูพ่น	0.013 นิ้ว	1.8 - 2.0 มม.	-
แรงดันของเครื่องพ่น	150 - 180 atm	3 - 4 atm	-
ตัวทำละลายสำหรับใช้ล้างทำความสะอาด	ทินเนอร์ พี 20-05	ทินเนอร์ พี 20-05	ทินเนอร์ พี 20-05

ข้อมูลความปลอดภัย

เก็บรักษาให้ห่างจากเปลวไฟหรือบริเวณที่มีความร้อนสูงมาก บริเวณที่ใช้สีควรจะมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งาน อย่าทิ้งลงในท่อระบายน้ำ เก็บให้พ้นมือเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ถ้าสีเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง เพื่อแนะนำการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

*เนื้อที่ที่ปกคลุมได้ทางภาคปฏิบัติขึ้นอยู่กับสภาพและรูปลักษณะของพื้นผิว วิธีการใช้งาน และความชำนาญของผู้ใช้ รวมถึงสภาวะของการทำงานและภูมิอากาศ โดยปกติทั่วไปจะกำหนดไว้ในระดับประมาณ 80% ของเนื้อที่ที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎี

มอก. 327-2538

บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด 42 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-398-9858 โทรสาร 02-398-9857 www.britishpaints.net

BRITISH PAINTS