สีรองพื้นแดงกันสนิม ปามมาสติก

PAMMASTIC
The Sign of British Paints

สีรองพื้นแดงกันสนิม สำหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

สีรองพื้นแดงกันสนิม ปามมาสติก คุณภาพระดับซุปเปอร์พรีเมี่ยม เหมาะสำหรับพื้นผิวโลหะ

คุณสมบัติ

- เสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า ให้ความทนทานสูงสุด
- เนื้อสีแน่น ฟิล์มสีหนา แห้งเร็ว ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม
- ฟิล์มสีทับหน้า ไม่กรอบ ไม่ลอกล่อนง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

เฉดสี	น้ำตาลแดง
ความถ่วงจำเพาะ	1.4 โดยเฉลี่ย
ปริมาตรของเนื้อสี	42% โดยเฉลี่ย
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้งต่อเที่ยว	35 ไมครอน
เนื้อที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎีต่อเที่ยว	40-45 ตารางเมตร/แกลลอน*
แห้งสัมผัสได้	1 ชั่วโมง
เวลาน้อยที่สุดก่อนทาทับ	4 ชั่วโมง
เวลามากที่สุดก่อนทาทับ	ไม่จำกัด
ระดับความเงา	ด้าน
อายุการเก็บรักษา	1 ปี (ไม่เปิดฝา)
จุดวาบไฟ	40°C

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : พื้นผิวเหล็กควรสะอาด ปราศจากฝุ่น สนิม คราบไขมันและสิ่งสกปรก

พื้นผิวเก่า : พื้นผิวเก่าต้องกำจัดสนิมที่เกิดขึ้นออกให้มากที่สุด และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน และสิ่งสกปรก

ระบบการทาสี

พื้นผิวเหล็ก :	รองพื้น	สีรองพื้นแดงกันสนิม ปามมาสติก	1 x 35 ไมครอน
	ทับหน้า	สีเคลือบเงา ซุปเปอร์กลอส	2 x 35 ไมครอน

ข้อมูลการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	ปืนพ่นไร้อากาศ	ปืนพ่นธรรมดา	แปรง / ลูกกลิ้ง
การปรับความข้น	ทินเนอร์ พี 20-05	ทินเนอร์ พี 20-05	ทินเนอร์ พี 20-05
ปริมาณของทินเนอร์	0 - 5%	5 - 10%	0 - 5%
ขนาดของรูพ่น	0.017 - 0.019 นิ้ว	1.8 - 2.0 มม.	-
แรงดันของเครื่องพ่น	120 - 150 atm	3 - 4 atm	-
ตัวทำละลายสำหรับใช้ล้างทำความสะอาด	ทินเนอร์ พี 20-05	ทินเนอร์ พี 20-05	ทินเนอร์ พี 20-05

ข้อมูลความปลอดภัย

เก็บรักษาให้ห่างจากเปลวไฟหรือบริเวณที่มีความร้อนสูงมาก บริเวณที่ใช้สีควรจะมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งาน อย่าทิ้งลงในท่อระบายน้ำ เก็บให้พ้นมือเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ถ้าสีเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง เพื่อแนะนำการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

*เนื้อที่ที่ปกคลุมได้ทางภาคปฏิบัติขึ้นอยู่กับสภาพและรูปลักษณะของพื้นผิว วิธีการใช้งาน และความชำนาญของผู้ใช้ รวมถึงสภาวะของการทำงานและภูมิอากาศ โดยปกติทั่วไปจะกำหนดไว้ในระดับประมาณ 80% ของเนื้อที่ที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎี

Lead & Mercury Free ปลอดจากตะกั่วและปรอท

บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด 42 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-398-9858 โทรสาร 02-398-9857 www.britishpaints.net

BRITISH PAINTS