

สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะ:ผลิตภัณฑ์

สีน้ำซูปเปอร์พรีเมียมอะคริลิกแท้ 100% ผลิตจากผงสีคุณภาพสูงจากอังกฤษ ปกป้องบ้านให้สวยสดใส ยาวนาน เหมาะสำหรับพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ แผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป และพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

คุณสมบัติ

- ฟิล์มสีสวย ทนทาน
- ประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม
- ทนทานต่อต่างจากปูนได้ดีเยี่ยม ฟิล์มสีไม่ลอกหล่อน
- ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อรา และตะไคร่น้ำได้เป็นอย่างดี
- เทคโนโลยี UV Protection ช่วยป้องกันรังสี UV
- ต่อต้านการเกาะตัวของฝุ่น
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

เฉดสี	ตามแคตตาล็อกเฉดสี
ความถ่วงจำเพาะ	1.30 โดยเฉลี่ย
ปริมาตรของเนื้อสี	36% โดยเฉลี่ย
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้งต่อเที่ยว	35 ไมครอน
เนื้อที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎีต่อเที่ยว	35-38 ตารางเมตร/แกลลอน*
แห้งสัมผัสได้	30 นาที
เวลาน้อยที่สุดก่อนทาทับ	2 ชั่วโมง
เวลามากที่สุดก่อนทาทับ	ไม่จำกัด
ระดับความเงา	กึ่งเงา , เรียบเนียน
อายุการเก็บรักษา	5 ปี (ไม่เปิดฝา)
จุดวาบไฟ	> 65°C

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : ทั้งผนังให้แห้งสนิท และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ถ้ามีรอยแตกกร้าวให้อุดโป๊วด้วย PAMMASTIC ACRYLIC FILLER หรือ PAMMASTIC 302 ACRYLIC SEALANT

พื้นผิวเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างและทาทับด้วย PAMMASTIC FUNGUS KILL ถ้ามีรอยแตกกร้าวให้อุดโป๊วด้วย PAMMASTIC ACRYLIC FILLER หรือ PAMMASTIC 302 ACRYLIC SEALANT

ระบบการสี

พื้นผิวใหม่ : รองพื้น	สีรองพื้นปูนใหม่ โพร้มโลม	1 x 35 ไมครอน
	(หรือ) ปามมาสติก สปีด โพร้มเมอร์	1 x 40 ไมครอน
ทับหน้า	สีน้ำโพร้มซิลด์	2 x 35 ไมครอน
พื้นผิวเก่า : รองพื้น	น้ำยารองพื้นปูนเก่า เพอร์มาบอนด์	1 x 20 ไมครอน
ทับหน้า	สีน้ำโพร้มซิลด์	2 x 35 ไมครอน

ข้อมูลการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	ปืนพ่นไร้อากาศ	ปืนพ่นธรรมดา	แปรง / ลูกกลิ้ง
การปรับความชื้น	น้ำสะอาด	น้ำสะอาด	น้ำสะอาด
ปริมาณของน้ำสะอาด	10 - 15%	10 - 15%	10 - 15%
ขนาดของรูพ่น	0.018 - 0.021 นิ้ว	1.8 - 2.0 มม.	-
แรงดันของเครื่องพ่น	165 atm	3 - 4 atm	-
ตัวทำละลายสำหรับใช้ล้างทำความสะอาด	น้ำสะอาด	น้ำสะอาด	น้ำสะอาด

ข้อมูลความปลอดภัย

เก็บรักษาให้ห่างจากเปลวไฟหรือบริเวณที่มีความร้อนสูงมาก บริเวณที่ใช้สีควรจะมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งาน อย่าทิ้งลงในท่อระบายน้ำ เก็บให้พ้นมือเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ถ้าสีเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง

การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง เพื่อแนะนำการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

*เนื้อที่ที่ปกคลุมได้ทางภาคปฏิบัติขึ้นอยู่กับสภาพและรูปลักษณะของพื้นผิว วิธีการใช้งาน และความชำนาญของผู้ใช้ รวมถึงสภาวะของการทำงานและภูมิอากาศ โดยปกติทั่วไปจะกำหนดไว้ในระดับประมาณ 80% ของเนื้อที่ที่ปกคลุมได้ทางภาคทฤษฎี



สน. 2321-2564



TGL 4 R3 08



LOW VOC



Lead & Mercury Free

บริษัท บริติช เพ้นท์ จำกัด 42 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-398-9858 โทรสาร 02-398-9857 www.britishpaints.net



BRITISH PAINTS