

รีออคเก็ท ทุอินวัน รีส์ทาค

คุณลักษณะ: รีออคเก็ท ทุอินวัน รีส์ทาค สีเคลือบทับหน้าและรองพื้น เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอะคริลิกเรซินทนทานพิเศษ พร้อมสารกันสนิม ที่ป้องกันการเกิดสนิม แข็งไว 3 เท่า ใช้งานภายใน 30 นาที ทาทุกงานเหล็ก สเตนเลส อะลูมิเนียม เมทัลลิส ไม้ ใยไฟเบอร์ซีเมนต์ ก่อพีวีซี เป็นต้น

การใช้งาน: ใช้ทาได้ทุกพื้นผิววัสดุก่อสร้างเหล็ก ไม้ ใยไฟเบอร์ซีเมนต์ พลาสติก เนื้อฟิล์มหนาเรียบเนียน แข็งเร็ว สีดเกาะดีเยี่ยม ทาง่ายได้พื้นที่มาก เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน

ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : สีเคลือบกันสนิม สำเร็จรูป (2in1)
- สี : ตาม CATALOG
- ความเงา : เงาและด้าน
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 39%
- เนื้อสี (โดยน้ำหนัก) : 50%
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 30 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 76 ไมครอน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 13 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว
: 45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว
หมายเหตุ : การพ่น, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว
- จุดวาบไฟ : 26°C
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ (อุณหภูมิ 25-30 °C) 10 นาที
: แห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C) 1-2 ชั่วโมง
: แห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C) 1-2 วัน

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ทินเนอร์ : น้ำมันพ่นสีเคลือบ ก๊าดัน ซีที -71 หรือทินเนอร์ T-1000
- การผสมก่อนใช้งาน : 10-15% (ท), 10-40% (กลิ้ง), 40-60% (พ่น)

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวเก่า (พื้นผิวเหล็ก) : ขัดฟิล์มสีที่หลุดลอกออกให้หมด และ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พง สนิม และคราบไขมัน
พื้นผิวใหม่ (พื้นผิวเหล็ก) : พื้นผิวโลหะที่จะทาต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น สนิม และคราบไขมัน
- ระบบการทาสีรองพื้น งานเหล็ก/งานเหล็กพ่นสีทับหน้า : ทาสีเคลือบและรองพื้นกันสนิม รีออคเก็ท ทุอินวัน รีส์ทาค จำนวน 1-2 เที่ยว (30 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)
อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C
- ช้อนนำการปฏิบัติงาน : อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี

สามารถเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ใ้เก็บในเวลาที่สั้น ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์ : 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 30 °C

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS)

รีดอกซ์ ภูเก็ต รัสท์เทค

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0

02/2026

PAMMASTIC
The Sign of British Paints